



## LAVABILE PLUS

Idropittura murale lavabile liscia, esente da solventi.



### CARATTERISTICHE PRODOTTO

<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.
<b>Principali proprietà</b>	Facile da applicare. Ottima copertura. Smacchiabile. Basso odore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Massa volumica (densità)</b>	1.53 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Parametri fisici secondo EN 13300</b>	
<b>Abrasiono ad umido</b>	classe 2 ( $\geq 5 \mu\text{m} < 20 \mu\text{m}$ a 200 cicli)
<b>Potere coprente</b>	classe 2 (con una resa di circa 6 m <sup>2</sup> /l) ( $\geq 98\%$ , $< 99,5\%$ )
<b>Granulometria</b>	S1 fine ( $< 100 \mu\text{m}$ )
<b>Emissioni</b>	Esente da solventi
<b>Aspetto</b>	G3 opaco ( $< 10 \text{GU } 85^\circ$ ) (ca. 2,5)

### MODO DI IMPIEGO

<b>Applicazione</b>	a rullo o a pennello
<b>Diluizione</b>	diluire con il 30% in volume di acqua, pari a 1,5L per la confezione da 5 L e 3 L per la confezione da 10 L.
<b>Condizioni di applicazione</b>	l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%
<b>Resa</b>	circa 14 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
<b>Essiccazione</b>	Sovraverniciabile: dopo circa 4 - 5 ore. – Essiccazione definitiva: dopo circa 2 o 3 giorni

# SISTEMI DI APPLICAZIONE

---

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

## Supporti

I supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi.

Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco. Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Dulux Casa Pulita Spray o Casa Pulita Fissativo.

## Preparazione dei supporti

Pulire i supporti e consolidare quelli sfarinanti. Riparare i difetti superficiali con l'applicazione di adeguati prodotti della linea Polyfilla. Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane. In caso di superfici rappezzate per le quali è necessario uniformare la trama superficiale, applicare una mano di un adeguato prodotto uniformante seguendo le indicazioni riportate nella rispettiva Scheda Tecnica.

## Superfici nuove e assorbenti

Applicare una mano preliminare di Dulux Fissativo Universale & Isolante diluito al 400% in volume con acqua (aggiungere quindi 10 L di acqua per la confezione da 2,5 L e 20 L per la confezione da 5 L. Si consiglia di diluire il prodotto poco alla volta, utilizzando un contenitore con capienza idonea). Applicare due mani di Dulux Lavabile Plus diluito al 30% in volume con acqua.

## Superfici già tinteggiate con finiture lavabili in buono stato

Applicare due mani di Dulux Lavabile Plus diluito al 30% in volume con acqua.

## Superfici già tinteggiate con parti in fasi di distacco

Preparare adeguatamente il supporto, eliminando le parti in fase di distacco; stuccare le imperfezioni con l'applicazione di adeguati prodotti della linea Polyfilla. Carteggiare e spazzolare, quindi applicare un idoneo fondo consolidante a base solvente. Solo successivamente applicare due mani di Dulux Lavabile Plus diluito al 30% in volume con acqua.

# ARTICOLI

---

<b>Confezioni:</b>	5L e 10L
<b>Disponibilità colori</b>	Bianco

## NOTE

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

## Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

T +39 0331 916611

servizio.clienti@akzonobel.com

