


ADLER Floor Classic

42120 in poi



Descrizione del prodotto

Vernice monocomponente per parquet, diluibile all'acqua, a base di dispersioni poliuretaniche/ acriliche; non ingiallisce, con ottima resistenza all'abrasione e al graffio, eccellente resistenza agli agenti chimici.

Campi di utilizzazione

Abitazioni private, pavimenti (anticamera, uffici, scale ecc.). Molto bene adatto anche per pavimenti di sughero.

Applicando la vernice secondo le nostre istruzioni si raggiunge un film secco di 80-90 µm. Vengono adempite le esigenze richieste dalla normativa ÖNORM C 2354 gruppo di appartenenza A (sollecitazione moderata) e B (forte sollecitazione).

Applicazione

- a pennello - pennello morbido per vernici acriliche
- a rullo - rullo a pelo corto p.e. di mohair o rulli fioccati

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto e privo di impurità (p.e. olio, grasso, cera).

In caso di presenza di piccoli buchi e fessure, ultima carteggiatura del pavimento in legno con grana 120. Stuccare il pavimento con una miscela di 1 parte in peso di polvere di carteggiatura e ca. 2 parti in peso di ADLER Floor Fill. Dopo ca. 1 ora di essiccazione carteggiare nuovamente con grana 120.

Fondo

Applicare a pennello, a rullo o a spatola sui pavimenti carteggiati una mano di ADLER Floor Start (riduce l'incollamento ai lati dei tavolati). Dopo un tempo di essiccazione di almeno 2 ore carteggiabile. **Non carteggiare** Floor Start.

Legni di latifolia o esotici a poro grosso: Non applicare a spatola.

Finitura

Applicare a pennello o a rullo 2 mani di ADLER Floor Classic nel gloss desiderato, tempo di essiccazione intermedia: almeno 4 ore (3 mani se ADLER Floor Start è stata applicata a spatola). Prima dell'ultima mano dopo un tempo di essiccazione di almeno 4 ore è necessaria una leggera carteggiatura intermedia con grana 240 oppure con dischi abrasivi a rete consumati, grana 120. Un tempo di essiccazione più lungo migliora la carteggiabilità. Eliminare la polvere di carteggiatura con uno straccio umido.

Applicazione per il rinnovo

Carteggiare i pavimenti fortemente consumati con una smeragliatrice a rulli. Utilizzare per gli angoli una smeragliatrice speciale oppure una smeragliatrice eccentrica. Continuare come indicato sotto „Preparazione del supporto“.

Non applicare ADLER Floor Classic su pavimenti di parquet prefiniti. Utilizzare solamente ADLER CLEAN Parkettpflege.

Cura del pavimento

Lavare i pavimenti appena verniciati non prima di 14 giorni con acqua o un detergente neutro. A secondo delle sollecitazioni, applicare il nostro prodotto ADLER Clean Parkettpflege.

Diluyente

Acqua. Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Per assicurare una perfetta essiccazione, provvedere ad una buona ventilazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari durante la lavorazione.

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile	dopo ca. 4 ore
Carteggiabile	dopo ca. 4 ore
Calpestabile	dopo ca. 8 ore
Mettere i tappeti	appena dopo ca. 8 giorni

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i vecchi resti di vernice con lo sverniciatore ADLER Abbeizer.

Resa (per mano)

applicazione a pennello/a rullo 8-10 m²/l

Confezioni

1 l, 5 l

Magazzinaggio

al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Gradi di brillantezza

semi-opaco	42120
brillante	42121

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!